

	Закрытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие Рогнеда» 125047, г. Москва, пл. Тверская застава, д.3; ОГРН 1027700224672			ТУ 2257-087-13238275- -2010
	Выпуск 1	Изменение 0	Экземпляр № 8	Лист 3/13

Таблица 1 – Показатели качества акрилового водно-дисперсионного шовного герметика для дерева

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
1 Внешний вид герметика*	Однородная пластичная густая не текучая паста	по п.5.3 настоящих технических условий (ТУ)
2 Цвет сухой плёнки*	Белая или цветная в соответствии с утверждённым образцом	по п. 5.4 настоящих ТУ
3 Плотность*, г/см ³ , не менее	1,30÷1,60	по ГОСТ 28513-90 и по п. 5.5 настоящих ТУ
4 Время образования поверхностной плёнки, ч, не более	2	по п. 5.6 настоящих ТУ
5 Условная прочность в момент разрыва, МПа (кгс/см ²)	не менее 0,2 (2,0)	по ГОСТ 26589-94 и по п. 5.7 настоящих ТУ
6 Относительное удлинение в момент разрыва, %, не менее	300	по ГОСТ 26589-94 и по п. 5.7 настоящих ТУ
7 Прочность сцепления с основанием из древесины (адгезия), МПа (кгс/см ²)	не менее 0,3 (3,0)	по ГОСТ 26589-94 и по п. 5.8 настоящих ТУ
8 Гибкость плёнки, °С, (на брусе с закруглением диаметром 7 мм)	минус 30	по ГОСТ 26589-94 и по п. 5.9 настоящих ТУ
9 Водопоглощение, %, не более	2,0	по ГОСТ 26589-94 и по п. 5.10 настоящих ТУ
10 Теплостойкость, °С, не более	плюс 100	по ГОСТ 26589-94 и по п. 5.11 настоящих ТУ

Примечания: *) – контроль показателей 1–4 проводится для каждой партии шовного герметика;
– контроль показателей 5-10 проводится периодически, не реже, чем в каждой 10-й партии, а также при смене марки сырья или рецептуры.

Между рядами следует укладывать листы прокладочного картона по ГОСТ 7376-89. Высота штабеля (количество рядов) определяется рекомендациями о «Порядке погрузке готовой продукции» ЗАО «НПП Рогнеда».

1.8 Предельные отклонения от номинальной массы (объема) расфасованного продукта должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.3-86.

1.9 Маркировка герметика осуществляется в соответствии с требованиями закона РФ «О защите прав потребителей» (ФЗ № 2300-1), ГОСТ 9980.4-2002 и ГОСТ 14192-96.

На потребительскую тару наносят следующие данные:

- наименование и товарный знак предприятия изготовителя;
- наименование страны изготовителя;
- адрес предприятия изготовителя;
- наименование и цвет герметика;
- масса нетто или объём товара в упаковке;
- номер партии и дата изготовления;
- обозначение настоящих технических условий;
- информация о добровольной сертификации;
- символ штрихового кода;
- краткая инструкция по применению с указанием назначения товара, области применения, основных потребительских свойств, мер предосторожности при хранении, транспортировании и использовании;
- срок годности;
- состав;